

Recomendações de colocação

Recomendações de colocação

Por se tratar de mosaicos inteiramente artesanais, a sua colocação requer determinados cuidados para não deteriorar as peças.

Ao retirar os mosaicos das caixas coloque-os sempre da mesma forma como eles chegam, face a face, pois assim evita riscos. Aconselha-se a usar mosaicos misturados de caixas diferentes, pois a sua produção artesanal pode provocar ligeiras diferenças de cor no método de fabricação.

Por serem prensadas manualmente, é normal que ocorram alterações mínimas até 1mm de espessura entre peças. Essa diferença pode ser corrigida no assentamento, passando duplamente cimento cola no chão e na face traseira do mosaico.

- Deve ser feita a nivelção do chão com cimento, deixando uma margem de cerca de 20 milímetros, já que à espessura dos nossos mosaicos (15mm) há que acrescentar a espessura do cimento cola.
- Para evitar a aparição de manchas no mosaico, o chão de cimento deverá estar bem seco e limpo antes da colocação do mosaico.
- Cada peça deve ser preparada antes da colocação, retirando toda a areia das costas do mosaico e tirar as “barbas” rondando as arestas com lixa 150 ou com os próprios mosaicos.
- Com uma espátula dentada, estender o cimento cola sobre o solo e sobre a parte traseira do mosaico.
- A colocação dos mosaicos deve ser feita pressionando com as mãos, e não com o martelo de borracha, pois pode marcar as peças (principalmente de cores claras) e provocar fissuras ou veios na camada de tinta.
- O mosaico é assentado com junta seca, sem espaçamento entre as peças, pois não sofre dilatação. Limpar imediatamente o excesso de cimento cola com uma esponja limpa humedecida em água ou um pano húmido. Se não limpar imediatamente, o cimento seca, penetra no piso e para removê-lo só com lixa de água 280 ou 320 bem leve.
- Para evitar o fissuramento das pontas, devem ser preenchidos todos os espaços entre os mosaicos com cimento próprio para juntas, utilizando espátula e retirando imediatamente o excesso de cimento cola com um pano húmido. Deve aplicar-se com o mosaico húmido e somente na junta, não sobre toda a superfície, dado que daria origem a uns pontinhos brancos que embora desapareçam com o tempo, são inestéticos e no momento resultam num mau trabalho.
- Deve ser feito um bom alinhamento e nivelção de cada peça. Recomenda-se que trabalhe sempre em superfícies pequenas de 1 ou 2 metros quadrados.
- A colocação do mosaico hidráulico deve ser a última fase de obra, pois os trabalhos de pedreiro sobre os mosaicos prejudicam a sua conservação. Se tal não for possível, é necessário cobrir os mosaicos com plástico e, de preferência, cobrir com outro plástico-bolha e depois com cartão. Jamais coloque cartão ou jornal diretamente sobre o piso de mosaicos, pois pode manchá-lo.

